

DICHTSTOFFE!!!




MARINE SEALANT MS 3000/60

Eine Einkomponenten- Klebe- und Dichtmasse
auf SM-Polymer Basis

Vorteile:

- ✓ Zugelassen durch "Det Norske Veritas"
- ✓ lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei
- ✓ sehr gute UV-Stabilität
- ✓ überlackierbar nach 10 Minuten
- ✓ schleifbar, elastisch
- ✓ bindet auch auf sichtfeuchten Flächen ab
- ✓ schimmelfrei
- ✓ Verarbeitungstemperatur +5°C bis max. +40°C
- ✓ Volumenschrumpfung < 1%
- ✓ kann in geschlossenen Räumen verwendet werden
- ✓ ist geruchsneutral



Notified Body No.: 0575

Haltbarkeit geschlossen 18 Monate (3226+3227 = 12 Monate),
im geöffneten Zustand innerhalb dieses Zeitraumes 6 Monate

Produkte:

Pantera MS 3000/60	schwarz	290ml	Art.-Nr. 3026
Pantera MS 3000/60	weiß	290ml	Art.-Nr. 3027
Pantera MS 3000/60	braun	290ml	Art.-Nr. 3028
Pantera MS 3000/60	grau	290ml	Art.-Nr. 3029
Pantera MS 3000/60	schwarz	150ml	Art.-Nr. 3226
Pantera MS 3000/60	weiß	150ml	Art.-Nr. 3227

Hinweis:

Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Verwendung von 1K feuchtigkeitsaushärtenden Lacken (z.B. Alkydharz), muss MS 3000/60 vollständig ausgehärtet sein (mindestens 48 Stunden), da die Lackaushärtung sonst verlängert wird. Bei Kunststoffscheiben muss eine Testverklebung durchgeführt werden. Nach Reinigung mit Pantasol jederzeit wieder überlackierbar.

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH
info@panteraproduct.de

Südring 22
D-21465 Wentorf b. Hamburg

Tel.: +49 (0)40 - 729 110 00
Fax: +49 (0)40 - 729 110 09

Einsatzmöglichkeiten:

Kiele

Luken

Decksbeläge

Decks- und Rumpfdurchlässe

Beschläge

Scheuerleisten

Motormanschetten

Mastkragen

Pantry

Scheiben aus:
Glas & Kunststoff

Auch rund ums Haus
einsetzbar.

Ausgabe 02/2012

DICHTSTOFFE!!!



MARINE SEALANT MS 3000/60

Technische Daten:

Basis	- SM Polymer
Geruch	- neutral
Härte nach Shore - A DIN 53505	- ca. 57
Dichte	- 1540 kg/m ³
Zugfestigkeit	- 230 N/cm ²
Bruchdehnung nach DIN 53504 S2	- ca. 400 %
Volumenschumpfung	- kleiner als 1 %
Hautbildung	- nach ca. 5 bis 10 Minuten
Klebefreiheit	- ca. 60 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchte
Aushärtung	- 2-4 mm in 24 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchte
Lackierbar	- naß in naß, mit Rolle oder Pinsel nach 45 Minuten
Verarbeitungstemperatur	- von +5°C bis max. +40°C
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis 100°C ohne Verfärbung, Kurzzeit bis 200°C
UV Beständigkeit	- sehr gut
Lagerung	- bei 5°C bis 20°C, geschlossen 18 Monate (3226, 3227 = 12 Monate) in diesem Zeitraum angebrochen: 6 Monate
Entsorgung	- gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden
Chemische Beständigkeit	- gut: gegen Wasser, Salzwasser, aliphatische Lösemittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Alkalien - mässig: gegen Ester, Ketone und Aromaten - nicht beständig: gegen konzentrierte Säuren und chlorierte Kohlenwasserstoffe

Vor- und Nachbearbeitung

Reinigen Sie die Oberfläche mit	PANTASOL	Art.-Nr. 4010
Empfindliche Oberflächen mit	PANTASOL LIGHT	Art.-Nr. 4012

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH
info@panteraproduct.de

Südring 22
D-21465 Wentorf b. Hamburg

Tel.: +49 (0)40 - 729 110 00
Fax: +49 (0)40 - 729 110 09

Einsatzmöglichkeiten:

Kiele

Luken

Decksbeläge

Decks- und Rumpfdurchlässe

Beschläge

Scheuerleisten

Motormanschetten

Mastkragen

Pantry

Scheiben aus:
Glas & Kunststoff

Auch rund ums Haus
einsetzbar.

Ausgabe 02/2012